

SOLARCONTROL[®] SILBER SC 70X SR PLATINUM

Gute Lichtdurchlässigkeit kombiniert mit hoher Infrarot- Reflektion.
Ideal geeignet zur Blendungs- und Wärmereduzierung bei großen Glasflächen
Spiegeleffekt, geeignet für fast alle Verglasungen.

Datenblatt

Gesamte Solartransmission	28,0 %
Gesamte Solarabsorbtion	25,0 %
Gesamte Solarreflektion	47,0 %
Uv - Transmission	0 -1 %
(gemessen bei 300 - 380 nm)	
U-Faktor	
Schattierungskoeffizient	
Sichtbare Lichttransmission	30,0 %
Sichtbare Lichtabsorbtion	
Sichtbare Lichtreflektion	43,0 %
<u>Gesamte am Glas reduzierte Strahlung</u>	<u>68 %</u>

Materialstärke

ca. 50my